

ACRYFILL AZ

COMPOSIZIONE CHIMICA

Derivati poliazotati

CARATTERISTICHE

<i>Aspetto:</i>	<i>liquido giallo paglierino</i>
<i>Sostanza attiva:</i>	<i>50% circa</i>
<i>pH in soluzione al 10%:</i>	<i>9 - 10</i>
<i>Fase:</i>	<i>acquosa / organica</i>
<i>Impiego:</i>	<i>reticolante</i>

PROPRIETÀ

ACRYFILL AZ è un catalizzatore poliaziridinico impiegabile in fase acquosa per fissaggi, fondi e coperture.

L'azione reticolante dell'**ACRYFILL AZ** esplica la sua massima attività in 2 - 3 giorni, ma già dopo 24/36 ore si hanno raggiunto elevate solidità generali.

MODO D'USO

L'utilizzo consigliato va dal 2 al 6% sul peso della resina da reticolare.