

ELCATAN DDP

TANNINO SINTETICO

COMPOSIZIONE CHIMICA

Diidrossi – difenil - solfone massima concentrazione

CARATTERISTICHE

Aspetto:	<i>polvere chiara</i>
pH in soluzione al 10%:	4 - 5

PROPRIETÀ

Impiegato in riconcia su cromato, l'**ELCATAN DDP** produce pelli con un tatto soffice e rotondo con fiore fermo. Questo lo rende particolarmente indicato per la riconcia di pelli morbide quali: nappa calzatura, nappa abbigliamento, ecc. da tutti i tipi di pelli come per esempio bovine, montoni ecc. Si raccomanda un impiego dal 2% all'8%, a seconda del tipo di pelle e dal grado di morbidezza desiderata. L'**ELCATAN DDP** è inoltre particolarmente indicato per la riconcia di pelli per carrozzeria auto e arredamento morbido per salotti. Possedendo un buon potere sbiancante, è adatto per la riconcia di materiali per colori chiari e pastello.

L'**ELCATAN DDP** può essere impiegato in riconcia in combinazione con agenti concianti vegetali e resine, producendo ottima pienezza e rotondità, sia per pelli a pieno fiore, pura anilina che per fiore corretto, in questo caso si raccomanda un impiego del 2%-4%.

L'**ELCATAN DDP** potrebbe essere impiegato quale preconciante prima della concia al cromo dei montoni, migliorando la pienezza nelle aree più vuote della pelle. Senza causare problemi d'eccessiva fermezza alle pelli finite. Per questa applicazione si suggerisce un impiego del 3%-5% basato sul peso piclato.